



Hoja Técnica

Pintura para tráfico Base Agua

YE100, YE101

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pintura para señalamiento de tránsito sobre pavimento asfáltico o de concreto, de secado por evaporación de agua, tiene larga vida y resistencia a la abrasión.

DISPONIBILIDAD DE COLOR

Blanco mate y Amarillo mate

PRESENTACIÓN

Cubeta 19L
Tambo 200L



PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del producto (anteojos de seguridad, guantes y ropa adecuada)



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de aplicar la pintura sobre cualquier superficie, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

- La superficie donde se vaya a aplicar debe estar libre de polvo, grasa, grava suelta, aceite y humedad.
- Los pavimentos nuevos deben estar bien curados y tener un tiempo de secado de por lo menos 48 horas para evitar que absorban la pintura o sangren.

Usos Sugeridos

Pintura desarrollada para el señalamiento vial sobre pavimentos de asfalto y concreto, en carreteras, zonas rurales y urbanas.

Se puede utilizar para cruces peatonales, de tránsito, cajones de estacionamiento, banquetas, señalamientos en aeropistas, cruces de ferrocarril, etc.

Resistencia Química


Tiene resistencia química al intemperismo, humedad, gasolina y a la abrasión producida por el tráfico peatonal o vehicular.



RELACIÓN DE MEZCLA

Combine los componentes en volumen y mezcle perfectamente:

Componente	Tipo	Volumen
YE100 YE101	Pintura para tráfico Base Agua	1 parte
Agua	Reductor	Hasta 10%



APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: 25°C

Humedad Relativa: 50%

Después de terminar la aplicación, la superficie debe estar libre de tránsito por lo menos 30 minutos si la temperatura esta entre 20°C y 25°C

ADICIÓN DE MICROESFERAS

Para señalamientos en carreteras, autopistas y zonas urbanas, se recomienda agregar 700 g de microesferas tipo S3 por cada litro de pintura. Para aeropistas se recomienda agregar 1200 g de microesferas tipo S3 por cada litro de pintura.

EQUIPO DE APLICACIÓN

De preferencia debe aplicarse con máquina pintarayas.
También se puede aplicar con brocha, rodillo o cepillo

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para la aplicación con brocha, rodillo o cepillo se recomienda dar 2 manos.

Cuando aplique con máquina pinta-rayas, asegúrese que las espreas y conductos se encuentren limpios y que la presión del equipo sea la requerida para obtener un abanico correcto de aplicación.

Controlar la velocidad de la máquina de tal manera que se deposite un espesor de película húmeda recomendado.

TIEMPO DE SECADO

Secado al aire @ 20°C y 50% de humedad

Secado al tacto	10 - 15 minutos
Curado Total	Aproximadamente 1 hora.

ESPESOR RECOMENDADO

Película seca: hasta 8.5 milésimas de pulgada

RENDIMIENTO TEÓRICO

2.8 m²/L a 8.5 milésimas de pulgada de espesor seco

*Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones en los espesores, en el mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad.

RESTRICCIONES

No aplicar Pintura para Tráfico Base Agua:

- No aplicar en superficies húmedas y/o en condiciones de humedad relativa por encima del 80%.
- La temperatura de la superficie no debe exceder de 32°C ni menor a 10°C.
- No mezclarlo con otros productos.
- No aplicarlos bajo los rayos solares del medio día.



- No se recomienda aplicar sobre superficies no ferrosas como aluminio, lámina galvanizada, etc.
- Una mayor dilución a la recomendada producirá un retraso en el tiempo de secado.

PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad	Especificación
Viscosidad @25°C	80 a 100 KU's
Densidad (Kg/L)	1.5 a 1.7
Sólidos en peso (%)	>70
Rendimiento teórico liso (m ² /L a 1 mils EPS)*	2.8
Plomo	No contiene
Metales pesados	No contiene
Espesor Recomendado	Película seca: hasta 8.5 milésimas de pulgada
COV (gramos/L)	< 110

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave inmediatamente después de usar la brocha, rodillos y otro tipo de herramienta de trabajo con agua y jabón. El equipo de aspersión se lava con agua y solvente para evitar su corrosión.



SALUD Y SEGURIDAD

Inflamabilidad:

No es flamable, producto base agua.

Caducidad:

24 meses después de fecha de lote de fabricación, revisar etiqueta o envase.

No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ser ingerido no se provoque el vómito y solicite atención médica. Evite el contacto con la piel y los ojos; use este producto con ventilación adecuada.

El envase deberá permanecer cerrado cuando no esté en uso y almacenarse bajo techo en un rango entre 5°C y 35°C de temperatura.

Cualquier uso o aplicación de este producto fuera de las recomendaciones definidas en el presente documento será bajo la responsabilidad del usuario final.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Asistencia Técnica

Axalta Coating Systems S. de R.L. de C.V. Teléfono (01 55) 53 66 53

00 Ext. 5016

Teléfono de emergencias médicas: (01 55) 5366-4600 E-mail: info.mx@axaltacs.com

